

MODELO: CHAQUETA TRAPANI 113203C


TEJIDO: SARGA

COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% algodón

COLORES:

GESDRY: 100% Poliéster






CARACTERÍSTICAS


chaqueta cocina mujer

sarga y calado

Colores:



99 Negro



TOLERANCIA A- ANCHO PECHO (+/- 10 mm) B- LARGO (+/- 10 mm)

MODELO						
113203C	XS	S	M	L	XL	2XL
A	45	48	51	54	57	60
B	72	73	74	75	76	77

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRIMERA MATERIA UNE 40.110	67 % POLIESTER - 33 % ALGODÓN
COMPOSICIÓN UNE 40.110:	
URDIMBRE	67 % POLIESTER - 33 % ALGODÓN
TRAMA	67 % POLIESTER - 33 % ALGODÓN
ANCHO ACABADO:	160 CM
DENSIDAD UNE 40.075:	
URDIMBRE:	38 HILOS
TRAMA:	24 PASADAS
Nº HILADO UNE 40.339	
URDIMBRE:	20 1/C
TRAMA:	20 1/C
PESO UNE 40.339	195 GR.M2
LIGAMENTO	SARGA 2 E 1
Resistencia Dinamométrica UNE 40.087-75	
URDIMBRE:	99,34 KG.
TRAMA:	86,92 KG.
Encogimiento Lavado AATCC 135-1978	
URDIMBRE:	+/-2,5 %
TRAMA:	+/-1 %
SOLIDEZ A LAS TINTURAS	
AL LAVADO UNE 40.118-81	4 -- 5
A LA LIMPIEZA EN SECO UNE 40.115-84	4 -- 5
AL PLANCHADO UNE 40.030-87	4 -- 5
A LA LUZ ISO 105-B02	4 -- 5
PILLING	3 -- 5



FICHA TÉCNICA

COMPOSICION

100% POLIESTER***CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES***

ENSAYO	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
ANCHO	160	cms	
PESO	130±5%	gr/m ²	

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

ENSAYO	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
ENCOGIMIENTO			
LAVADO 30°C	L	1	%
	T	0	
ESTÁTICO 170°C	L	-	%
	T	-	
ESPESOR	-	mm	

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA

ENSAYO	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
SOLIDEZ FROTE			
SECO	4/5	e.g.	
HÚMEDO	4/5	e.g.	
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS			
AGUA	5	e.g.	
SUDOR	4/5		
SOLIDEZ LUZ		e.a.	
LAVADO			

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO***OBSERVACIONES*****ACABADO HIDROFILO PARA FACILITAR LA EVACUACION DE LA SUDORACIÓN**